部分可吸收腔镜立体补片参数：

1、 尺寸：长度：14-16cm,宽度：9-11cm
2、 形态：3D 立体型补片
3、 厚度：0.7-0.8mm
4、 由聚丙烯单丝纤维和乙交酯-己内酯共聚物单丝纤维编织制成。聚丙烯提供长期的软组织增强作用；乙交酯-己内酯在体内一定时间内被组织完全吸收。
5、 顶破强度：胀破强度不低于 60 kPa。
6、 补片孔径：3-4mm，孔隙率 68-72%
7、 P 值变化量：与空白对照液的 pH 值之差不大于 1.0。
8、 还原物质：与空白对照液耗用 0.002 mol/L 的高锰酸钾溶液的体积差不大于 2 ml。
9、 蒸发残渣：50ml 检验液的蒸发残渣不高于 5 mg。
10、 重金属：不超过 100μg/g。
11、 无菌：产品无菌，经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量≤10μg/g。
12、 热原：无热原。
13、 适用范围：用于原发及复发的腹股沟疝、股疝的无张力修补术。
14、 一次性使用。